

## **Vollton-Lehmfarbe**

## **Datenblatt**

Artikel-Nummer: 8820-02 bis 8840-34 (je nach Gebindegröße und Farbton)

### **Allgemeines**

Produkt	Vollton-Lehmfarbe zum Anmischen der naturbo-Farbtöne in der Helligkeitsstufe 4 als Trockenpulver zum Anrühren mit Wasser
Eigenschaften	Hoch deckend – sehr wischfest – geruchsneutral – baubiologisch und ökologisch hochwertig – besteht aus natürlichen Rohstoffen – dampfdiffusionsoffen – frei von Emissionen – hochviskos – elastisch – festkörperreich – nur für Innenräume
Zusammensetzung	helle Tonerde, Dolomit-Mehl, pflanzliches Polysaccharid, Methylcellulose, natürliche Farbpigmente
Kennzeichnung	VOC-Richtlinie: EU Grenzwert: (Kat a/Wb) 30g/l VOC. Dieses Produkt enthält max. 0g/l VOC
Anwendungsbereich	Zum Farbanstrich von naturbo-Lehmputzwänden
Bedarf	ca. 150 g/m <sup>2</sup> bei einem Auftrag (= ca. 20 m <sup>2</sup> /3 kg Eimer oder ca. 40 m <sup>2</sup> /6 kg Eimer)

### **Verarbeitung**

Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Farbe kann erst aufgebracht werden, wenn der naturbo Lehm-Finishputz vollkommen durchgetrocknet ist. Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen.</li><li>• Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 10° C liegen (betrifft Wand-, Material- und Lufttemperatur).</li><li>• Für Verarbeitung und Trocknungsprozess ist eine gute Belüftung notwendig.</li><li>• Bei der Verarbeitung muss stets auf sauberes Werkzeug geachtet werden.</li></ul>
Ansetzen	Vollton-Lehmfarbe in <u>trockenem</u> Zustand <u>gründlich</u> durchmischen. 2,75 Liter <u>sauberes</u> Wasser in einen sauberen Eimer füllen und 3 kg Vollton Lehmfarbe unterrühren (alternativ in 5,5 l sauberes Wasser 6 kg Vollton-Lehmfarbe unterrühren). Mit Quirl kräftig mindestens 5 Minuten lang durchmischen. Nach 20 Minuten Reifezeit erneut 2 Minuten kräftig durchmischen. Da Lehm Wasser speichern kann, ist es natürlich, dass die Farbe mit der Zeit pastöser wird. In diesem Fall etwas Wasser begeben und gut untermischen.
Aufbringen	Vollton-Lehmfarbe sorgfältig mit Pinsel oder Quast aufgetragen. Die Deckkraft kann erst nach vollständiger Trocknung beurteilt werden. Nach Wunsch erfolgt ein zweiter Anstrich.

## Vollton-Lehmfarbe

## Datenblatt

### Sonstiges

Lagerung	Vollton-Lehmfarbe ist im Originalgebinde bei sorgfältig geschlossenem Deckel kühl, trocken und frostfrei lagerfähig. Fertig angesetzte Farben müssen binnen 48 Stunden verarbeitet werden.
Verkaufseinheiten	3 kg Eimer oder 6 kg Eimer ab Handel und ab Werk
Entsorgung	Material eintrocknen lassen und über Bauschutt oder Hausmüll entsorgen.

### Hinweise

naturbo-System	Die Vollton-Lehmfarbe ist Teil des naturbo Lehmputz-Trockenbausystems. Zum Einsatz bedarf es weiterer Produkte aus dem naturbo-Sortiment (siehe <a href="http://www.naturbo.de">www.naturbo.de</a> ).
Aktualisierung	Dieses Produktdatenblatt beschreibt den Stand der Technik vom 15. Mai 2010. Es wird durch die jeweils aktuellere Versionen ersetzt (siehe <a href="http://www.naturbo.de">www.naturbo.de</a> ).