

## Lehm-Finishputz 0,5 mm Korn

## Datenblatt

Artikel-Nummer: 8103-00

### Allgemeines

Produkt	Lehm-Finishputz in Kornstärke bis 0,5 mm als Trockenpulver zum Anrühren mit Wasser
Eigenschaften	deckend weiß durchgefärbt – sehr wischfest – optimal zum Strukturieren und Glätten geeignet – dampfdiffusionsoffen – unterstützt die regulierende Wirkung der naturbo-Lehmplatten auf das Raumklima zusätzlich – festkörperreich – baubiologisch und ökologisch hochwertiger Naturbaustoff – frei von Emissionen – geruchsneutral
Zusammensetzung	Lehm, feinste Kalksande, Titandioxid (natürliches Weißpigment), Cellulose (Hauptbestandteil von pflanzlichen Zellwänden)
Bedarf	1,7 – 4,2 kg/m <sup>2</sup> (= 6 – 15 m <sup>2</sup> /25 kg-Sack)
Anwendungsbereich	naturbo Lehm-Finishputz ist Teil des naturbo Lehmputzsystems. Er wird in zwei Körnungen geliefert: 0,5 mm und 1 mm. Er ist unverzichtbarer Bestandteil nach Montage der naturbo-Lehmplatten und dem Verspachteln der Flachkanten. Gleichzeitig bildet er den Untergrund für naturbo-Lehmfarben, wenn farbige Oberflächen gewünscht sind. Nur für Innenräume, auch Feuchträume (Bad, Dusche, WC) außer im unmittelbaren Spritzwasserbereich.

### Verarbeitung

Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• naturbo Lehm-Finishputz kann nach der Durchtrocknung von naturbo Fugenfix aufgebracht werden. Der richtige Zeitpunkt ist erreicht, wenn Fugenfix und naturbo-Platte farbgleich sind. Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen.</li><li>• Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter 10° C liegen (betrifft Wand-, Material- und Lufttemperatur).</li><li>• Gute Belüftung ist Voraussetzung für einen guten Trocknungsprozess.</li><li>• Bei der Verarbeitung muss stets auf sauberes Werkzeug geachtet werden.</li></ul>
Ansetzen	25 kg naturbo Lehm-Finishputz mit ca. 8 Liter <u>sauberem</u> Wasser anrühren und kräftig durchmischen. Die Konsistenz kann durch Zugabe von Wasser angepasst werden.

## Lehm-Finishputz 0,5 mm Korn

## Datenblatt

**Aufbringen** Der Auftrag erfolgt in zwei Schichten. Die erste Schicht auf Kornstärke auftragen, gut verdichten und „lederhart“ anziehen lassen. Die zweite Schicht nass in nass bis ca. 1,5 mm darüber aufziehen, ebenfalls gut verdichten und scheiben, glätten oder strukturieren. Ein schöner Glanzgrad wird erreicht, wenn naturbo Lehm-Finishputz 0,5 mm Korn mehrmals in der Trockenphase stark verdichtet wird.

### Sonstiges

**Lagerung** naturbo Lehm-Finishputz kann nur im trockenen Zustand gelagert werden. Die Lagerung erfolgt trocken, kühl und frostfrei. Angesetzter Lehm-Finishputz muss innerhalb von 8 Stunden verarbeitet werden.

**Verkaufseinheiten** 25 kg Säcke ab Handel und ab Werk

**Entsorgung** Material eintrocknen lassen und über Bauschutt oder Hausmüll entsorgen.

### Hinweise

**naturbo-System** naturbo Lehm-Finishputz ist Teil des naturbo Lehmputz-Trockenbausystems. Zum Einsatz bedarf es weiterer Produkte aus dem naturbo-Sortiment (siehe [www.naturbo.de](http://www.naturbo.de)).

**Aktualisierung** Dieses Produktdatenblatt beschreibt den Stand der Technik vom 15. Mai 2010. Es wird durch die jeweils aktuellere Versionen ersetzt (siehe [www.naturbo.de](http://www.naturbo.de)).